



600 OUTBOARD 2T

Lubricante Motores 2T náuticos
100% Sintético Ester. Sin disolventes.
NMMA TC-W3® Biodegradable.

APLICACIONES

Lubricante desarrollado para todos los motores 2T náuticos de elevadas prestaciones. Su utilización es recomendable en motores 2T fueraborda con engrase automático o por mezcla EVINRUDE, FORCE, JOHNSON, MARINER, MERCURY, SEAGULL, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA,... así como en motores 2T jet de motos acuáticas KAWASAKI JET SKI, SEA DOO, POLARIS, YAMAHA, ...
Específicamente recomendado para motores de competición así como para mezclarse con todo tipo de gasolinas.

PRESTACIONES

HOMOLOGACIONES **NMMA TC-W3® R-90640**
NORMAS **TC-W , TC-WII / API TD - TSC 4**
Biodegradabilidad : **CEC L-33-T-82 / A-93 / ICOMIA 27-92**

Aceite de elevadas prestaciones lubricantes; permite desarrollar las mejores cualidades de los motores 2T náuticos. Formulado totalmente con ésteres sintéticos, **sin disolventes**. Reduce las pérdidas por rozamiento y proporciona una protección antidesgaste muy elevada. Facilita el arranque de los motores en frío. Evita la formación de depósitos indeseables en todas las áreas del motor.

Supera las máximas exigencias requeridas por las asociaciones de constructoras de motores marinos.

Su fórmula 100% Ester le permite obtener con éxito un elevado nivel de degradación biológica (85% con el ensayo de **ICOMIA = International Council of Marine Industries Association**).

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Dosificación recomendada para sistema de engrase manual: entre 1% y 2% (100:1 - 50:1) según preconización del constructor y/o tipo de uso del motor.

En períodos largos de invernaje sobre el agua, es aconsejable vaciar tanto el depósito de aceite como el de gasolina, para evitar el contacto con agua de condensación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colorea la mezcla		AZUL
Densidad a 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.930
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	55 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	9 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	143
Punto de inflamación	ASTM D92	240°C / 464°F
Punto de congelación	ASTM D97	-45°C / -49°F
Biodegradabilidad	CEC L-33-T-82 / A-93	85 %

FORMATO

Botella plástico 1L. x 20

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo motul@motul.es

3054
OUT6
E03/04